

ROZMERY

Kolekcia	PULSE CLICK	BALANCE CLICK	AMBIENT CLICK	ILLUME CLICK
Šírka	210 mm	187 mm	320 mm	494 mm
Dĺžka	1510 mm	1251 mm	1300 mm	994 mm
Počet lamiel v balení	7 Lamiel	9 Lamiel	5 Lamiel	4 Lamiel
m ² v balení	2,220 m ²	2,105 m ²	2,080 m ²	1,964 m ²
Hmotnosť v balení	18,21 kg	18,23 kg	18,02 kg	17,03 kg
Hustota	1890±50 kg/m ³	1890±50 kg/m ³	1890±50 kg/m ³	1890±50 kg/m ³
Hrúbka	ISO 24346	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Pero a drážka	Uniclic® -Multifit	Uniclic® -Multifit	Uniclic® -Multifit	Uniclic® -Uniclic
Povrchová úprava	Zdokonalená PU-povrchová úprava s technológiou Scratch & Stain Guard			

TOVÁRENSKÁ ZÁRUKA

Trieda použitia	EN ISO 10874	Trieda 32
Productnorm	ISO 10582 (EN 16511)	
CE / UK CA	EN 14041:2004 / AC:2006	DOP: end label on pack
Záruka	obytných priestoroch Komerčné použitie	20 rokov 0 rokov - na vyžiadanie do 10 rokov

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	QUICK-STEP HODNOTY
Odolnosť proti opotrebeniu	EN 13329 - Annex E	≥ 1200	OK
Odolnosť proti nárazu	EN 13329 - Annex F	≥ 1200	1800 mm
Odolnosť proti poškrabaniu	EN 16094	≤ MSR-A3	MSR-A1
Vplyv kolieskovej stoličky	EN 425	25000	OK
Vplyv nábytkovej nožičky	EN 424	Foot 0,1 mm / 32 kg	Žiadne viditeľné poškodenie
Odolnosť proti bodovému zaťaženiu	EN ISO 24343-1	Acetón - Káva - NaOH -H2O2 - Lak na topánky	0,05 mm
Odolnosť proti škrvnám	EN 438-2	Acetón - Káva - NaOH -H2O2 - Lak na topánky	Trieda 5
bez deformácií vplyvom vlhkosti	ISO 24336	≤ 18%	Bezo zmeny
Sila záranku	ISO 24334	Fmax dlhá strana > 1,0 kN/m	2,0 kN/m
Rozmerová stabilita	ISO 23999	Fmax krátka strana > 1,5 kN/m	2,5 kN/m
Klasifikácia požiarnej odolnosti	EN 13501-1	6 h pri 80°C	< 10,10%
Odolnosť proti UV žiareniu	ISO 105 B02	Dvíhanie sa okrajov/hrán pozdĺž spoj < 1	mm
Odolnosť proti šmyku	EN 13893	Modrá referencia	Trieda > 6
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	S obuvou	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Na boso	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Vlhká	PTV value ≥ 42
	EN 12633:2003 - annex A	Suchá	PTV value ≥ 60
Odolnosť proti teplu	EN 12667	Bez Quick-Step podložky	Trieda 2
		Na Quick-Step COMFORT podložke	0,020 m ² K/W
		Na Quick-Step TRANSIT podložke	0,040 m ² K/W
		Na Quick-Step HEAT podložke	0,065 m ² K/W
Podlahové vykurovanie		Vhodné pre všetky štandardné vykurovacie systémy V cementovom podklade. Obmedzené použitie vykurovacích fólií a alternatív. Maximálna kontaktná teplota s 27°C. Vid. samostatne inštalčný manuál.	0,030 m ² K/W

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE & CERTIFIKÁTY

AFFSET		A+
FloorScore		SCS-FS-05158
Finnish Building Emission	M1: Veľmi nízke emisie, bez zápachu	Class M1
Emisie formaldehydu	EN 14041:2004 / AC:2006	< detekovateľný limit
TVOC 28 dní	ISO 16000 časť 9-6	AgBB požiadavky po 28 dňoch <1000 µg/m ³
Obsah	Tažké kovy + olovo/kadmium	< 20 µg/m ³
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	Karcinogénne, mutagénne alebo reprodukčné zložky triedy 1A a 1B (Zoznam kandidátov)	Neobsahuje
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	Neobsahuje
Značkovoť	Značkovoť bez otroľáštov	Výkluďaci
Recyklovaný obsah	Použitý len INTERNE recyklovaný materiál	

